Europrene® N 2830 GRN

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® N 2830 GRN هو كوبوليمر أكريلونيتريل-بوتادين متبلمر بالتبريد بتقنية متقدمة مصنوع في منشأة الإنتاج في بورتو توريس في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. يتميز Europrene® N 2830 GRN بلزوجة موني منخفضة تسمح بقابلية معالجة ممتازة في الغالب في تطبيقات القولبة بالحقن. تُظهر درجات GRN معدل معالجة أعلى، ومرونة أعلى في درجات الحرارة المنخفضة، وكثافة ربط متقاطع أعلى وخصائص ميكانيكية أفضل، ومقاومة أفضل للزيت والوقود مقارنة بدرجات STD. تضمن قابلية المعالجة المحسنة منتجات منخفضة التلوث في القوالب وبالتالي فترات إنتاج طويلة، وتقليل تآكل القوالب وتقليل ضوابط الإنتاج. يمكن إجراء الفلكنة بواسطة أنظمة أساسها الكبريت أو بواسطة البيروكسيدات. يمكن زيادة تحسين خصائص درجة الحرارة المنخفضة عن طريق إضافة مواد تلدين قطبية مثل الإسترات الاصطناعية لأحماض الأديبيك أو السيباسيك أو الفثاليك. لتحسين مقاومة الحرارة والضوء والأوزون، يجب إضافة عوامل حماية مناسبة مثل مضادات الأكسدة الأمينية أو الفينولية في عملية التركيب. موانع التسرب الصناعية والسيارات، ومواد صناعة النسيج، وحوامل صناعة النفط، والسدادات، والطوابع، والمثبطات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مرونة درجة حرارة منخفضة لزوجة منخفضة مقاوم للزيت	- - -	- -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات إغلاقات تطبيقات صناعية تطبيقات الزيت/الغاز أختام تطبيقات النسيج	- - - - - -	- - - - - -
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	بالة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 30	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	28.0 %wt	-	ASTM D3533
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
حمض عضوي	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.