Europrene® N 2860 GRN

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® N 2860 GRN هو كوبوليمر أكريلونيتريل-بوتادين متطور تقنيًا متبلمر بالتبريد يتم تصنيعه في منشأة بورتو توريس للإنتاج في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. يتميز Europrene® N 2860 GRN بقابلية معالجة ممتازة ومقاومة للتمزق في درجة حرارة عالية، وثبات أبعاد جيد في كل من الكالندر والقولبة بالبثق. تُظهر درجات GRN معدل معالجة أعلى، ومرونة أعلى في درجات الحرارة المنخفضة، وكثافة ربط عرضي أعلى وخصائص ميكانيكية أفضل، ومقاومة أفضل للزيت والوقود مقارنة بدرجات STD. تضمن قابلية المعالجة المحسنة منتجات منخفضة التلوث في القوالب وبالتالي فترات إنتاج طويلة، وتقليل تآكل القوالب وتقليل ضوابط الإنتاج. يمكن إجراء الفلكنة بواسطة أنظمة تعتمد على الكبريت أو بواسطة بيروكسيدات. يمكن تحسين خصائص درجة الحرارة المنخفضة عن طريق إضافة مواد تلدين قطبية مثل الإسترات الاصطناعية للأحماض الأديبيك أو السيباسيك أو الفثاليك. لتحسين مقاومة الحرارة والضوء والأوزون، يجب إضافة عوامل حماية مناسبة مثل مضادات الأكسدة الأمينية أو الفينولية في عملية الخلط. درجة ذات معدل معالجة أسرع مقارنة بالنوع القياسي المكافئ. مناسب لتطبيقات الحقن (تلوث منخفض للقالب)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قابلية معالجة جيدة مقاومة تمزق جيدة مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للزيت	- - - -	- - -
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	بالة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 60	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	%wt 28.0	-	ASTM D3533
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
حمض عضوي	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.