Europrene® N 3330

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® N 3330 هو كوبوليمر أكريلونيتريل-بوتادين مُبلمر بالتبريد تم تصنيعه في منشأة الإنتاج في بورتو توريس في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. يتميز Europrene® N 3330 بقابلية معالجة جيدة، ومقاومة جيدة للزيوت المعدنية، ومرونة متوسطة في درجة حرارة منخفضة. يمكن إجراء الفلكنة بواسطة أنظمة تعتمد على الكبريت أو بواسطة البيروكسيدات. يمكن تحسين خصائص درجة الحرارة المنخفضة عن طريق إضافة مواد تلدين قطبية مثل الإسترات الاصطناعية لأحماض الأديبيك أو السيباسيك أو الفثاليك. لتحسين مقاومة الحرارة والضوء والأوزون، يجب إضافة عوامل حماية مناسبة مثل مضادات الأكسدة الأمينية أو الفينولية في عملية الخلط. مجموعة واسعة من المواد التقنية المقاومة للزيت التي يتم الحصول عليها عن طريق القولبة بالحقن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة قابلية معالجة جيدة مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للزيت	- - - -	- - - -
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	بالة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 30	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	33.0 %wt	-	ASTM D3533
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
حمض عضوي	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.