Europrene® N 3345 GRN

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® N 3345 GRN هو كوبوليمر أكريلونيتريل-بوتادين مُبلمر بالتبريد بتقنية متقدمة تم تصنيعه في منشأة الإنتاج في بورتو توريس في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. يتميز Europrene® N 3345 GRN بقابلية معالجة ممتازة ومقاومة للتمزق في درجة حرارة عالية. تُظهر درجات GRN معدل معالجة أعلى، ومرونة أعلى في درجات الحرارة المنخفضة، وكثافة ربط عرضي أعلى وخصائص ميكانيكية أفضل، ومقاومة أفضل للزيت والوقود مقارنة بدرجات STD. تضمن قابلية المعالجة المحسنة منتجات ذات تلوث منخفض للقالب وبالتالي فترات إنتاج طويلة، وتآكل أقل للقالب وتحكم أقل في الإنتاج. يمكن إجراء الفلكنة بواسطة أنظمة تعتمد على الكبريت أو بواسطة البيروكسيدات. يمكن تحسين خصائص درجة الحرارة المنخفضة عن طريق إضافة مواد تلدين قطبية مثل الإسترات الاصطناعية لأحماض الأديبيك أو السيباسيك أو الفثاليك. لتحسين مقاومة الحرارة والضوء والأوزون، يجب إضافة عوامل حماية مناسبة مثل مضادات الأكسدة الأمينية أو الفينولية في عملية الخلط. جميع تطبيقات القولبة بالحقن (تلوث منخفض للقالب).

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	معالجة سريعة	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للزيت	- -	- -
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	بالة	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 45	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	%wt 33.0	-	ASTM D3533
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
حمض عضوي	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.