Europrene® N 3945

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® N 3945 هو كوبوليمر أكريلونيتريل-بوتادين متبلمر بالتبريد يتم تصنيعه في منشأة بورتو توريس للإنتاج في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. يمنح المحتوى العالي من ACN المركبات القائمة على Europrene® N 3945 خصائص صلابة جيدة ومقاومة جيدة للزيت وتورم الهيدروكربونات الأليفاتية. يمكن إجراء الفلكنة باستخدام أنظمة تعتمد على الكبريت أو مع بيروكسيدات. يمكن تحسين خصائص درجة الحرارة المنخفضة عن طريق إضافة مواد تلدين قطبية مثل الإسترات الاصطناعية للأحماض الأديبيك أو السيباسيك أو الفثاليك. لتحسين مقاومة الحرارة والضوء والأوزون، يجب إضافة عوامل حماية مناسبة مثل مضادات الأكسدة الأمينية أو الفينولية في عملية الخلط. مجموعة واسعة من المواد التقنية التي تتطلب قابلية معالجة جيدة ومقاومة عالية جدًا للزيت والوقود.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقاوم للوقود صلابة عالية مقاوم للهيدروكربونات مقاوم للزيت	- - - - -	- - - - -
المظهر	أصفر	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 45	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	39.0 %wt	-	ASTM D3533
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
حمض عضوي	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.