Europrene® N 4560

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® N 4560 هو بوليمر مشترك من الأكريلونيتريل بوتادين متبلمر بالتبريد تم تصنيعه في منشأة إنتاج بورتو توريس في إيطاليا. تتم إضافة مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. يتميز Europrene® N 4560 بأعلى مقاومة لتورم الزيت والهيدروكربون الأليفاتي بين درجات Europrene N. إن تدهور الخواص الميكانيكية للمواد المصنوعة من هذا الإيلاستومر محدود للغاية أيضًا بعد فترة ملامسة طويلة مع الوقود، في حين أن نفاذية المواد المبركنة منخفضة جدًا. يمكن إجراء الفلكنة باستخدام أنظمة تعتمد على الكبريت أو مع البيروكسيدات. يمكن تحسين خصائص درجة الحرارة المنخفضة عن طريق إضافة مواد تلدين قطبية مثل الإسترات الاصطناعية لأحماض الأديبيك أو السيباسيك أو الفثاليك. إذا كانت المادة المطاطية النهائية تتطلب مقاومة خاصة للحرارة والضوء ومقاومة الأوزون، فيجب إضافة عوامل حماية مناسبة مثل مضادات الأكسدة الأمينية أو الفينولية في عملية التركيب. حشيات لحمام الزيت والمحولات وخراطيم الوقود وحلقات منع تسرب الزيت وحشيات لقنوات الهيدروكربون وحشيات مسطحة للمكربن وغيرها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقاوم للوقود مقاوم للهيدروكربونات مقاوم للزيت	- - - -	- - - -
الاستخدامات	حشيات	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 60	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	45.0 %wt	-	ASTM D3533
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
حمض عضوي	%wt	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.