# Extir® CM Galileo Europa 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Versalis S.p.A. | **الفئة** | PS (GPPS) |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Extir CM هو النطاق الجديد من المنتجات القابلة للتمدد المنتجة باستخدام تقنية الكتلة المستمرة. تتميز جميع المنتجات بتشتت أبعاد منخفض جدًا ومحتوى منخفض من عامل النفخ. لا يحتوي Extir CM على مركبات الكربون الكلورية فلورية (CFC) أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية (HCFC). يحتوي Extir CM Galileo Europa 5 على مادة مضافة عازلة للحرارة تقلل من انتقال الحرارة، وتتمتع العناصر المنتجة بها، ذات اللون الرمادي، بخصائص عزل حراري ممتازة. تسمح تركيبته الخاصة باستخدام ألواح أرق للحصول على نفس المقاومة الحرارية. التطبيقات: يحقق Extir CM Galileo Europa 5 أداء عزل حراري أمثل. لذلك يوصى به لجميع التطبيقات التي يكون فيها السمك عاملًا مقيدًا ومقاومة الحريق ليست إلزامية: عزل الجدران المجوفة الألواح الحرارية الصوتية المقترنة بالجبس.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | عامل نفخ<br>مثبت حراري | -<br>- | -<br>- |
| **الميزات** | قابل للتمدد<br>تشطيب سطح جيد<br>انكماش منخفض<br>عازل حراريًا | -<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | عزل<br>لوحات مُدعَّمة | -<br>- | -<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المظهر** | رمادي | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | g/cm³ 0.0120-0.0250 | - | - |
| **الكثافة الظاهرية** | | - | - |
| | g/cm³ 0.01 | - | - |
| | g/cm³ 0.02 | - | - |
| | g/cm³ 0.59-0.63 | - | - |
| **حجم الجسيمات** | mm 0.900-1.60 | in 0.06299 - 0.03543 | - |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.