Extir® EH 2000

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir EH 2000 هو بوليسترين قابل للتمدد على شكل خرز كروي ذو حجم جسيمات دقيقة، مع محتوى منخفض من البنتان كعامل نفخ. لا يحتوي Extir على مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. يستخدم Extir EH 2000 لإنتاج سريع جدًا للقوالب الشكلية ذات المقاطع الرقيقة والكثافة المتوسطة إلى العالية جدًا. تتميز هذه الدرجة أيضًا بوقت نضوج قصير جدًا، حتى في الكثافة العالية جدًا، وقابلية معالجة ممتازة، واندماج جيد، وتشطيب سطح جيد وثبات أبعاد جيد جدًا. Extir EH 2000 هي درجة دورة سريعة جدًا تستخدم لإنتاج العناصر المقولبة ذات المقاطع الرقيقة (عادةً أقل من 8 مم) وأيضًا المواد المقولبة الجلدية. تُظهر المنتجات النهائية اندماجًا عاليًا، ومقاومة عالية للصدمات / الإجهاد الميكانيكي، وثباتًا ممتازًا في الأبعاد. Extir EH 2000 مناسب لإنتاج عبوات المواد الغذائية وتطبيقات ملامسة الأغذية. التطبيقات النموذجية هي: عبوات صناعية وواقية صواني طعام، حاويات آيس كريم، عبوات حلوى مجمدة قوالب عالية الدقة نعال عازلة لأحذية التزلج حاويات ومحملات للتصنيع الآلي في قطاع الإلكترونيات صواني بذور قابلة لإعادة الاستخدام

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2	-	-
الميزات	قابل للتمدد	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	تشطيب سطح جيد	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	مقاومة عالية للصدمات قوة عالية	- -	- -
الاستخدامات	حاويات الطعام تغليف المواد الغذائية التعبئة والتغليف سلع رياضية صواني الدعم	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	EU 90/128/EEC	-	-
الأشكال	كرات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0220-0.0800 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية		- - -	- - -
	0.03 g/cm³ 0.59-0.63 g/cm³		
حجم الجسيمات	400-750 µm	29.53 - 15.75 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.