Extir® EH 3000

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir EH 3000 هو بوليسترين قابل للتمدد على شكل حبيبات كروية ذات حجم جسيمات متوسط، مع محتوى منخفض من البنتان كعامل نفخ. لا يحتوي Extir على مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. يستخدم Extir EH 3000 لإنتاج دورة سريعة جدًا للمقولبات المشكلة وقولبة الكتل بكثافة متوسطة إلى عالية جدًا. كما يتميز بوقت نضوج قصير جدًا، حتى عند الكثافة العالية جدًا، وقابلية معالجة ممتازة للقولبة، واندماج جيد، وتشطيب جيد للسطح، وثبات أبعاد جيد جدًا. Extir EH 3000 هو نوع سريع الدوران للغاية يستخدم لإنتاج مواد مصبوبة ذات أقسام جدارية أكبر من 8 مم وأيضًا مواد مصبوبة بالجلد. يمكن استخدامه أيضًا لإنتاج كتل متوسطة / عالية الكثافة. تُظهر المنتجات النهائية اندماجًا عاليًا، ومقاومة عالية للصدمات / الإجهاد الميكانيكي، وثباتًا استثنائيًا في الأبعاد. Extir EH 3000 مناسب لإنتاج عبوات المواد الغذائية وتطبيقات ملامسة الأغذية. التطبيقات النموذجية هي: التعبئة والتغليف الصناعي والحماية الأصداف الداخلية للخوذات الواقية للدراجات النارية والدراجات الهوائية حاويات وأجهزة تحميل للتصنيع الآلي في قطاع الإلكترونيات عبوات ومنصات نقالة قابلة للإرجاع كتل متوسطة وعالية الكثافة للعزل الحراري

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2	-	-
الميزات	قابل للتمدد	-	-
	دورة قولبة سريعة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تشطيب سطح جيد مقاومة عالية للصدمات قوة عالية عازل حراريًا	- - - -	- - -
الاستخدامات	حاويات تغليف المواد الغذائية تطبيقات صناعية التعبئة والتغليف منصات نقالة Safety Helmets سلع رياضية	- - - - - - -	- - - - - -
تصنيفات الوكالة	EU 90/128/EEC	-	-
الأشكال	كرات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³ 0.0200-0.0800	-	-
الكثافة الظاهرية		-	-
	g/cm³ 0.02	-	-
	g/cm³ 0.59-0.63	-	-
حجم الجسيمات	µm 600-1100	mil 43.31 - 23.62	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.