Extir® LN 2001

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir LN 2001 ينتمي إلى عائلة منتجات قابلة للتمدد جديدة، سلسلة ليوناردو. يتم طلاء Extir LN 2001 خصيصًا لدمجه في الطوب والخرسانة والملاط والجص، من أجل تخفيفها وتحسين العزل الحراري لها. التطبيقات النموذجية لـ Extir LN 2001 هي إنتاج: طوب خلوي ذو موصلية حرارية منخفضة. يتم تبخير الخرز المسبق الرغوة، والممزوج بخليط الطين قبل البثق، أثناء مرحلة خبز الطوب، مما يترك هيكلًا خلويًا داخليًا مع فراغات بقطر 1-3 مم. الطوب الذي يتم الحصول عليه أخف بنسبة تصل إلى 20٪ والموصلية الحرارية حوالي 0.2 واط / م درجة مئوية. خرسانة مخففة ذات موصلية حرارية منخفضة. تضاف الخرزات المسبقة الرغوة، بعد طلاءها بعامل ترطيب مناسب، أثناء مرحلة خلط الخرسانة مما يؤدي إلى ملاط خفيف الوزن بكثافة تصل إلى 200 كجم / م^3. للاستخدام في الجص وللأرضيات المعزولة، تكون كثافة الملاط النموذجية 300-400 كجم / م^3، مما يعطي موصلية حرارية تبلغ حوالي 0.1 واط / م درجة مئوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتمدد عازل حراريًا	- -	- -
الاستخدامات	مواد البناء تطبيقات البناء	- -	- -

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الكثافة	0.0120-0.0200 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.59-0.63 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
حجم الجسيمات	400-750 µm	15.75 - 29.53 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.