Extir® VR A3000 AE

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir Verdi VR A3000 AE هو بوليسترين قابل للتمدد ومثبط للهب على شكل حبيبات كروية ذات حجم جسيمات متوسط، تحتوي على البنتان كعامل نفخ. لا يحتوي Extir على مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. Extir VR A3000 AE هو تحسين لـ A 3000 AE يظهر تحسنًا في التوصيل الحراري. يستخدم Extir VR A3000 AE لإنتاج مقولبات مشكلة ذات مقطع أكبر من 8 مم وكتل متوسطة وعالية الكثافة. يتمتع Extir Verdi VR A3000 AE بقيمة توصيل حراري محسنة، خاصة عند الكثافة المنخفضة. يستخدم Extir VR A3000 AE بشكل رئيسي في تطبيقات البناء والتعبئة والتغليف الصناعي حيث يكون استخدام مادة مثبطة للهب مطلوبًا لأسباب تشريعية أو تتعلق بالسلامة. التطبيقات النموذجية هي: التعبئة والتغليف الصناعي (على سبيل المثال حماية أنبوب أشعة الكاثود) كتل متوسطة / عالية الكثافة للعزل الحراري تزيين النوافذ، خلفيات المسرح ألواح مصبوبة للتدفئة تحت الأرضية مكونات بناء مصبوبة أو مقطوعة من كتل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2 مثبط للهب	- -	- -
الميزات	قابل للتمدد مثبط للهب موصل حراريًا	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد البناء تطبيقات البناء	- -	- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	عزل التعبئة والتغليف لوحات مُدعَّمة	- - -	- -
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1	-	-
الأشكال	كرات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0160-0.0300 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية		- - -	- - -
	0.02 g/cm³ 0.59-0.63 g/cm³		
حجم الجسيمات	600-1000 µm	23.62 - 39.37 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.