Extir® VR A5000 AE

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Extir Verdi VR A5000 AE هو بوليسترين قابل للتمدد ومثبط للهب على شكل حبيبات كروية ذات حجم جسيمات متوسط إلى كبير، تحتوي على البنتان كعامل نفخ. لا يحتوي Extir على مركبات الكربون الكلورية فلورية أو مركبات الكربون الهيدروكلورية فلورية. Extir VR A5000 AE هو تحسين لـ A 5000 AE يظهر تحسنًا في التوصيل الحراري. يعتبر Extir VR5 A000 AE مناسبًا لإنتاج كتل منخفضة إلى متوسطة الكثافة لقطاع العزل الحراري. يتمتع Extir Verdi VR A5000 AE بقيمة توصيل حراري محسنة، خاصة عند الكثافة المنخفضة. يستخدم Extir VR A5000 AE بشكل رئيسي في قطاع البناء حيث يكون استخدام مادة مثبطة للهب مطلوبًا لأسباب تشريعية أو تتعلق بالسلامة. التطبيقات النموذجية هي: كتل، خاصة للعزل الحراري الخارجي كتل مرنة منخفضة الكثافة لامتصاص صوت الصدم (Trittschall) قوالب فراغية، قوالب أحواض وقنوات تصريف مقطوعة من كتل كتل أو ألواح لأساسات الطرق والإنشاءات المدنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2	-	-
	مثبط للهب	-	-
الميزات	قابل للتمدد	-	-
	مثبط للهب	-	-
	موصل حراريًا	-	-
	عازل حراريًا	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	حاجز صوتي	-	-
	مواد البناء	-	-
	تطبيقات البناء	-	
	عزل	-	
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1	-	-
الأشكال	كرات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.0110-0.0200 g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية		-	-
	0.01 g/cm³	-	-
	0.59-0.63 g/cm³	-	-
	0.02 g/cm³	-	-
حجم الجسيمات	1.40-2.20 mm	0.05512 - 0.08661 in	-

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة& Shanghai Susheng Import .Export Co., Ltd

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.