Europrene® N OZO 5033

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PVC+NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® N OZO 5033 هو مزيج من كوبوليمر الأكريلونيتريل-بوتادين وبولي فينيل كلوريد بنسبة 50/50. يتم تحقيق مرحلة التدفق بالكامل أثناء الخلط الميكانيكي مما يوفر مقاومة فائقة ضد الأوزون ومقاومة جيدة للزيت والتآكل والحريق جنبًا إلى جنب مع قابلية معالجة ممتازة. يتميز Europrene® N OZO 5033 بقابلية معالجة ممتازة في الخلاطات الداخلية والمفتوحة، ومقاومة عالية للزيوت ومقاومة فائقة للحريق والأوزون. هذه الدرجة مناسبة بشكل خاص لتطبيقات البثق والقولبة بالحقن، ويمكن معالجتها بأنظمة أساسها الكبريت أو بالبيروكسيدات. السيور الناقلة، وأغلفة الكابلات، والخراطيم العازلة، والأرضيات الصناعية وجميع التطبيقات التي تتطلب خصائص إطفاء ذاتي ومقاومة للأوزون.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-
	مطفيء ذاتي	-	-
	قابل للفلكنة	-	
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	تغليف الكابل	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أجزاء الناقل تطبيقات صناعية	- -	- -
الأشكال	بالة	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 70	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	16.5 %wt	-	ASTM D3533
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة NBR/PVC	50/50	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.