# Europrene® N OZO 7033/60

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Versalis S.p.A. | **الفئة** | PVC+NBR |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Europrene® N OZO 7033/60 هو مزيج من كوبوليمر أكريلونيتريل-بوتادين وبولي فينيل كلوريد بنسبة 70/30. يتم تحقيق مرحلة التدفق بالكامل أثناء الخلط الميكانيكي مما يوفر مقاومة فائقة ضد الأوزون ومقاومة جيدة للزيت والتآكل والحريق جنبًا إلى جنب مع قابلية معالجة ممتازة. Europrene® N OZO 7033/60 هو الإصدار منخفض اللزوجة من N OZO 7033. يتميز بقابلية معالجة ممتازة في الخلاطات الداخلية والمفتوحة، ومقاومة عالية للزيوت ومقاومة حريق فائقة. تُظهر هذه الدرجة حل وسط جيد بين مقاومة الأوزون وأداء درجات الحرارة المنخفضة. مناسبة للبثق وخاصة تطبيقات القولبة بالحقن، يمكن معالجة هذه الدرجة بأنظمة تعتمد على الكبريت أو بالبيروكسيدات. الأحزمة الناقلة، ونعال أحذية السلامة، وأغلفة الكابلات، والخراطيم الصناعية وخراطيم السيارات، وخراطيم الحريق وجميع التطبيقات التي تتطلب مقاومة للحريق والأوزون جنبًا إلى جنب مع مرونة معتدلة في درجات الحرارة المنخفضة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مثبط للهب | - | - |
| | مقاومة جيدة للتآكل | - | - |
| | قابلية معالجة جيدة | - | - |
| | مرونة درجة حرارة منخفضة | - | - |
| | مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة | - | - |
| | مقاوم للزيت | - | - |
| | مقاوم للأوزون | - | - |
| | قابل للفلكنة | - | - |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | تطبيقات السيارات<br>أحزمة / إصلاح الأحزمة<br>تغليف الكابل<br>أجزاء الناقل<br>خرطوم<br>تطبيقات صناعية | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الأشكال** | بالة | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق<br>قولبة بالحقن | -<br>- | -<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | MU 60 | - | ASTM D1646 |
| **محتوى الأكريلونيتريل** | 23.0 %wt | - | ASTM D3533 |
| **محتوى الرماد** | %wt | - | ASTM D5667 |
| **المواد المتطايرة** | %wt | - | ASTM D5668 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **نسبة NBR/PVC** | 70/30 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.