Europrene® N OZO 7039

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	PVC+NBR
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® N OZO 7039 هو مزيج من كوبوليمر أكريلونيتريل-بوتادين وبولي فينيل كلوريد بنسبة 70/30. يتم تحقيق مرحلة التدفق بالكامل أثناء الخلط الميكانيكي مما يوفر مقاومة فائقة ضد الأوزون ومقاومة ممتازة للزيت والوقود جنبًا إلى جنب مع مقاومة جيدة للتآكل والحريق. يُظهر Europrene® N OZO 7039 قابلية معالجة ممتازة في الخلاطات الداخلية والمفتوحة. بفضل المحتوى العالي من ACN، يمكن تحقيق مقاومة ممتازة للزيوت والوقود جنبًا إلى جنب مع مقاومة الأوزون والحريق. مناسبة بشكل خاص لتطبيقات البثق والقولبة بالحقن، يمكن معالجة هذه الدرجة بأنظمة تعتمد على الكبريت أو بالبيروكسيدات. الخراطيم والمواد المقولبة للسيارات التي تتطلب مقاومة عالية جدًا للزيت والبنزين والتطبيقات التي تتطلب أداءً ميكانيكيًا عاليًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاوم للوقود	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
	مقاوم للأوزون	-	-
	قابل للفلكنة	-	

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات السيارات خرطوم	- -	- -
الأشكال	بالة	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 75	-	ASTM D1646
محتوى الأكريلونيتريل	27.0 %wt	-	ASTM D3533
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
نسبة NBR/PVC	70/30	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.