Europrene® 1500

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® 1500 هو مطاط ستايرين-بوتادين مستحلب يتم الحصول عليه عن طريق البلمرة الباردة باستخدام صابون حمض الصنوبري كمستحلب. يتم تصنيعه في منشأة رافينا للإنتاج في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية E-SBR هو مطاط للأغراض العامة يتميز بقابلية معالجة جيدة وخصائص ميكانيكية ومقاومة للتآكل. لديه مقاومة محدودة للزيت والطقس، ولكن عند تركيبه بشكل صحيح، فهو مناسب للاستخدام في التطبيقات الخارجية. يؤدي استخدام صابون حمض الصنوبري إلى زيادة التصاق المركب الأخضر ومعدل معالجة أبطأ قليلاً مقارنة بالأنواع المستحلبة بالأحماض الدهنية/الصنوبرية. التطبيقات الرئيسية: تصنيع الإطارات وتجديدها، الأحزمة الناقلة، الخراطيم والسلع الميكانيكية الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	غرض عام	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
	أجزاء الناقل	-	-
	غرض عام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	خرطوم إصلاح الإطارات	- -	- -
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 52	-	ASTM D1646
الستايرين المرتبط	% 23.5	-	ASTM D5775
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
حمض عضوي	%wt 6.0	-	ASTM D5774
صابون	%wt	-	ASTM D5774
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.