# Europrene® 1509

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Versalis S.p.A. | **الفئة** | SBR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Europrene ® 1509 هو مطاط ستايرين-بوتادين مستحلب يتم الحصول عليه عن طريق البلمرة الباردة باستخدام خليط من صابون حمض الصنوبري والأحماض الدهنية كمستحلبات. يتم تصنيعه في منشأة رافينا للإنتاج في إيطاليا. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية E-SBR هو مطاط للأغراض العامة يتميز بقابلية معالجة جيدة وخصائص ميكانيكية ومقاومة للتآكل. لديه مقاومة محدودة للزيت والطقس، ولكن عند تركيبه بشكل صحيح، فهو مناسب للاستخدام في التطبيقات الخارجية. يُظهر Europrene ® 1509 قابلية معالجة محسنة وسهولة دمج كمية كبيرة من الحشو. اللزوجة المنخفضة تجعل هذا المنتج مناسبًا بشكل خاص لتطبيقات القولبة بالحقن. التطبيقات الرئيسية: الأحذية، النعال الدقيقة، تبطين السجاد، مصبوبات الحقن، السلع المبثوقة والمغلفة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة | - | - |
| | بوليمر مشترك | - | - |
| | غرض عام | - | - |
| | مقاومة جيدة للتآكل | - | - |
| | قابلية معالجة جيدة | - | - |
| | لزوجة منخفضة | - | |

**الاستخدامات**

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | بطانة السجاد<br>أحذية<br>غرض عام | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | بالة | - | - |
| **طريقة المعالجة** | الدرفلة<br>بثق<br>قولبة بالحقن | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | MU 33 | - | ASTM D1646 |
| **الستايرين المرتبط** | % 23.5 | - | ASTM D5775 |
| **محتوى الرماد** | %wt | - | ASTM D5667 |
| **حمض عضوي** | %wt 6.0 | - | ASTM D5774 |
| **صابون** | %wt | - | ASTM D5774 |
| **المواد المتطايرة** | %wt | - | ASTM D5668 |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.