# Europrene® 1789

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Versalis S.p.A. | **الفئة** | SBR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Europrene® 1789 هو مطاط ستايرين-بوتادين مستحلب تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الباردة باستخدام خليط من حمض الصنوبري وصابون الأحماض الدهنية كمستحلبات. يتم تصنيعه في منشأة الإنتاج في رافينا في إيطاليا. وهو عبارة عن كوبوليمر ستايرين متوسط الارتباط ممدد بزيت RAE. تتم إضافة مضاد أكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية E-SBR هو مطاط للأغراض العامة يتميز بقابلية معالجة جيدة وخصائص ميكانيكية ومقاومة للتآكل. لديه مقاومة محدودة للزيت والطقس، ولكن عند تركيبه بشكل صحيح، فهو مناسب للاستخدام في التطبيقات الخارجية. Europrene® 1789 هو البديل الممتد بزيت RAE لـ Europrene® 1721. التطبيقات الرئيسية مداس الإطارات.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة<br>بوليمر مشترك<br>غرض عام<br>مقاومة جيدة للتآكل<br>قابلية معالجة جيدة | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | غرض عام<br>إصلاح الإطارات | -<br>- | -<br>- |

## معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الأشكال** | بالة | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | MU 54 | - | ASTM D1646 |
| **الستايرين المرتبط** | % 40.0 | - | ASTM D5775 |
| **نوع الزيت** | phr 37.5 | - | ASTM D5774 |
| **محتوى الرماد** | %wt | - | ASTM D5667 |
| **حمض عضوي** | %wt 5.0 | - | ASTM D5774 |
| **صابون** | %wt | - | ASTM D5774 |
| **المواد المتطايرة** | %wt | - | ASTM D5668 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.