# Europrene Latice® B 010

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | .Versalis S.p.A | **الفئة** | SBR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Europrene Latice B 010 عبارة عن تشتت مائي أنيوني لبوليمر ستايرين-بوتادين المشترك مع محتوى صلب متوسط يتم الحصول عليه عن طريق بلمرة المستحلب باستخدام صابون الأحماض الدهنية كمستحلب. الميزات الرئيسية يتم مزج Europrene Latice B 010 بشكل أساسي مع أنواع أخرى من لاتكس ستايرين-بوتادين أو اللاتكس الطبيعي لزيادة الصلابة. التطبيقات الرئيسية يستخدم Europrene Latice B 010 كلاتكس مقوي.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك | - | - |
| **الاستخدامات** | خلط | - | - |
| **المظهر** | أبيض | - | - |
| **الأشكال** | سائل | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الستايرين المرتبط** | 82.0 % | - | ASTM D5775 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الرقم الهيدروجيني (pH)** | 11.5 | - | ASTM D1417 |
| **محتوى المواد الصلبة** | 52.0 %wt | - | ASTM D1417 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة بروكفيلد** | 25 mPa·s | 25.0 cP | ASTM D1417 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.