Europrene® SOL B 183

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL B 183 هو كوبوليمر كتلة جزئي من الستايرين-بوتادين المحلول، يتم بلمرته باستخدام محفز ألكيل الليثيوم في مرفق الإنتاج في Grangemouth في اسكتلندا، المملكة المتحدة. تتم إضافة مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية يسمح وجود الستايرين المرتبط والكتلة بتركيزات أقل من المعتاد لـ Europrene® SOL B 183 بإظهار خصائص تذوب وتشتت سريعة في مصفوفة البلاستيك من بوليمرات وكوبوليمرات الستايرين. يسمح المستوى الأعلى من بولي بوتادين في الكوبوليمر بإمكانية الحصول على خصائص تأثير أعلى. التطبيقات الرئيسية محسن تأثير ABS والبوليسترين مما يعطي سطحًا لامعًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك متشابك	- -	- -
الاستخدامات	Plastics Modification	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة موني	MU 65	-	ASTM D1646
الستايرين المرتبط	% 11.0	-	ASTM D5775
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
ستايرين الكتلة (Block Styrene)	%wt 7.0	-	Internal Method
لزوجة المحلول	mPa·s 32	cP 32.0	Internal Method
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.