Europrene® SOL R 72612

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL R 72612 هو كوبوليمر عشوائي من الستايرين-بوتادين ممتد بالزيت ومبلمر بالمحلول. يتم تمديد البوليمر بزيت MES ويحتوي على مضاد للأكسدة غير ملطخ. يتم إنتاجه عن طريق عملية البلمرة الدفعية في مرفق الإنتاج في Grangemouth في اسكتلندا، المملكة المتحدة. الميزات الرئيسية يتمتع Europrene® SOL R 72612 ببنية دقيقة وتوزيع للوزن الجزيئي مصمم لتوفير توازن جيد في الخصائص الديناميكية، وخاصة مقاومة التدحرج والتماسك على الأسطح المبللة. إن إدخال الزيت الآمن يجعل Europrene® SOL R 72612 أكثر ملاءمة لتطبيق الإطارات الشتوية حيث تكون خصائص درجات الحرارة المنخفضة الجيدة مطلوبة مقارنة بالدرجات القائمة على الزيوت العطرية. التطبيقات الرئيسية مركبات تعتمد على السيليكا لمداس الإطارات ذات مقاومة التدحرج المنخفضة، ومداس الإطارات الشتوية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة بوليمر مشترك عشوائي	- - -	- - -
الاستخدامات	الخلط	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 48	-	ASTM D1646
الستايرين المرتبط	% 25.0	-	ASTM D5775
نوع الزيت	phr 36.8	-	ASTM D5774
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
محتوى الفينيل	%wt 67.0	-	Internal Method
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-31.0 °C	-23.8 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.