Europrene® SOL R 72613

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL R 72613 هو كوبوليمر عشوائي من الستايرين-بوتادين جاف ومبلمر بالمحلول. يتم إنتاجه عن طريق عملية البلمرة الدفعية في مرفق الإنتاج في Grangemouth في اسكتلندا، المملكة المتحدة. تتم إضافة مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية يتمتع Europrene® SOL R 72613 ببنية دقيقة وتوزيع للوزن الجزيئي مصمم لإظهار مقايضة جيدة بين قابلية المعالجة والخصائص النهائية. التطبيقات الرئيسية مركبات تعتمد على السيليكا لمداس الإطارات ذات مقاومة التدحرج المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك عشوائي	- -	- -
الاستخدامات	الخلط	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 60	-	ASTM D1646
الستايرين المرتبط	% 25.0	-	ASTM D5775
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
محتوى الفينيل	%wt 64.0	-	Internal Method
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	C° 20.0-	F° 4.0-	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.