Europrene® SOL R 72614

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL R 72614 هو كوبوليمر عشوائي من الستايرين-بوتادين ممتد بالزيت ومبلمر بالمحلول. يتم تمديد البوليمر بزيت TDAE ويحتوي على مضاد للأكسدة غير ملطخ. يتم إنتاجه عن طريق عملية البلمرة الدفعية في مرفق الإنتاج في Grangemouth في اسكتلندا، المملكة المتحدة. الميزات الرئيسية يتمتع Europrene® SOL R 72614 ببنية دقيقة وتوزيع للوزن الجزيئي مصمم لإظهار مقايضة جيدة بين قابلية المعالجة والخصائص النهائية. التطبيقات الرئيسية مركبات تعتمد على السيليكا لمداس الإطارات ذات مقاومة التدحرج المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك عشوائي	- -	- -
الاستخدامات	الخلط	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 55	-	ASTM D1646
الستايرين المرتبط	% 25.0	-	ASTM D5775
نوع الزيت	phr 37.5	-	ASTM D5774
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
محتوى الفينيل	%wt 64.0	-	Internal Method
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-30.0 °C	-22.0 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.