# Europrene® SOL R C2525

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Versalis S.p.A. | **الفئة** | SBR, Unspecified |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Europrene® SOL R C2525 هو كوبوليمر عشوائي من الستايرين-بوتادين جاف ومبلمر بالمحلول. يتم إنتاجه عن طريق عملية البلمرة المستمرة في مرفق الإنتاج في Grangemouth في اسكتلندا، المملكة المتحدة. تتم إضافة مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL R C2525 هو بديل درجة المحلول لـ Europrene® 1502؛ بفضل بنيته الدقيقة المتحكم فيها وتوزيع الوزن الجزيئي، فإنه يُظهر استقرارًا أفضل للأبعاد وسلوك مجموعة الضغط في المركبات. إن Tg المنخفض يجعله مناسبًا لتطبيق إطارات RR المنخفضة. التطبيقات الرئيسية مركبات تعتمد على الكربون الأسود لمداس الإطارات ذات مقاومة التدحرج المنخفضة، والسلع الميكانيكية، والأحذية.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مضاد للأكسدة | - | - |
| **الميزات** | مضاد للأكسدة<br>ثبات أبعاد جيد<br>بوليمر مشترك عشوائي | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | الخلط<br>أحذية | -<br>- | -<br>- |
| **الأشكال** | بالة | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **لزوجة موني** | MU 52 | - | ASTM D1646 |
| **الستايرين المرتبط** | % 26.0 | - | ASTM D5775 |
| **محتوى الرماد** | %wt | - | ASTM D5667 |
| **محتوى الفينيل** | %wt 24.0 | - | Internal Method |
| **المواد المتطايرة** | %wt | - | ASTM D5668 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانتقال الزجاجي** | C° 51.0- | F° 59.8- | Internal Method |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.