Europrene® SOL R C2564-T

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL R C2564-T هو كوبوليمر عشوائي من الستايرين-بوتادين مُبلمَر بالمحلول وممدد بالزيت. يتم تمديد البوليمر بزيت TDAE ويحتوي على مضاد أكسدة غير ملطخ. يتم إنتاجه عن طريق عملية البلمرة المستمرة في مرفق الإنتاج في Grangemouth في اسكتلندا، المملكة المتحدة.
الميزات الرئيسية يتميز Europrene® SOL R C2564-T ببنية دقيقة وتوزيع الوزن الجزيئي والتفرع المصمم لإعطاء قابلية معالجة جيدة مع توازن جيد للخصائص الديناميكية. Europrene® SOL R C2564-T هو بديل زيت TDAE الممتد لـ Europrene® SOL R 2564-A. تجمع القدرة الأكثر تلديناً لتمديد زيت TDAE بين ميزة معينة في قابلية المعالجة مع مكسب هستيري محسوس بشكل رئيسي في تحسين مقاومة التدحرج. التطبيقات الرئيسية مركبات أساسها أسود السيليكا لمداسات إطارات مقاومة التدحرج المنخفضة مع تحسين الثبات على الطرق المبللة؛ السلع الميكانيكية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة قابلية معالجة جيدة بوليمر مشترك عشوائي	- - -	- - -
الاستخدامات	الخلط	-	-
الأشكال	بالة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 50	-	ASTM D1646
الستايرين المرتبط	% 25.0	-	ASTM D5775
نوع الزيت	phr 37.5	-	ASTM D5774
محتوى الرماد	%wt	-	ASTM D5667
محتوى الفينيل	%wt 64.0	-	Internal Method
المواد المتطايرة	%wt	-	ASTM D5668

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	-30.0 °C	-22.0 °F	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.