Europrene® SOL T 161B

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL T 161B هو كوبوليمر كتلة شعاعي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والبوتادين، حيث يبلغ الستايرين المرتبط 30٪ وزناً. تتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL T 161B هو كوبوليمر كتلة ذو هيكل جزيئي شعاعي، يوفر خصائص ميكانيكية ممتازة وقوة عالية ومرونة في مجموعة واسعة من المنتجات المصممة. التطبيقات الرئيسية يستخدم في تعديل البيتومين في أغشية العزل المائي ورصف الطرق وتطبيقات طلاء الأنابيب. يستخدم أيضًا كقاعدة عالية القوة في المركبات المصممة للأحذية والتطبيقات التقنية، ويمكن أن تكون الدرجة مناسبة للمواد اللاصقة وتعديل البلاستيك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	مرونة عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تعديل الأسفلت	-	-
	الخلط	-	-
	أحذية	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أغشية Pipe Coatings Plastics Modification	- - -	- -
الأشكال	Pellets مسحوق	- -	- -
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	30.0 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.50 MPa	362.6 psi	ASTM D412
قوة الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D412
استطالة الشد	700 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	20.0 Pa·s	-	ASTM D1084
مدة الصلاحية		- - -	- - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.