Europrene® SOL T 166

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL T 166 هو كوبوليمر كتلة خطي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والبوتادين، حيث يبلغ الستايرين المرتبط 30٪ وزناً. تتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL T 166 هو كوبوليمر كتلة خطي، يوفر قابلية تشتت ومعالجة ممتازة، جنبًا إلى جنب مع قوة عالية ومرونة. التطبيقات الرئيسية يتميز بدرجة قابليته الممتازة للتشتت والمعالجة، ويستخدم على نطاق واسع في المنتجات المصممة اللاصقة، وفي تركيبات كل من الأحذية والتطبيقات التقنية وكعامل مقوي في تعديل البوليمر وإعادة تدوير البلاستيك. الدرجة مناسبة أيضًا لتعديل البيتومين في كل من أغشية العزل المائي وتطبيقات رصف الطرق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مرونة عالية	-	-
	قوة عالية	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تعديل الأسفلت	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	الخلط	-	-
	أحذية	-	-
	أغشية	-	-
	Plastics Modification	-	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	30.0 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	72	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.50 MPa	362.6 psi	ASTM D412
قوة الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D412
استطالة الشد	800 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	1.30 Pa·s	-	ASTM D1084
مدة الصلاحية	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.