Europrene® SOL T 172

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL T 172 هو كوبوليمر كتلة شعاعي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والبوتادين، حيث يمثل الستايرين المرتبط 31% بالوزن. يتم تمديد البوليمر بزيت البارافين (45 جزء لكل مائة جزء من الراتنج). يتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ وخالي من TNPP أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL T 172 هو كوبوليمر كتلة ذو هيكل جزيئي شعاعي، حيث تسمح إضافة الزيت بخصائص تدفق جيدة للغاية وسهولة المعالجة. توفر الدرجة خصائص ميكانيكية ممتازة ومقاومة فائقة للتآكل، في مجموعة واسعة من المنتجات المصنعة. التطبيقات الرئيسية يستخدم كقاعدة عالية القوة في المركبات المصنعة للأحذية والتطبيقات التقنية، وتستخدم الدرجة أيضًا في تعديل البوليمرات وفي إعادة تدوير البلاستيك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	تدفق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
الاستخدامات	الخلط	-	-
	أحذية	-	-
	Plastics Modification	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	31.0 %	-	Internal Method
نوع الزيت	45.0 phr	-	-
صلابة الديورومتر	48	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	90.0 mm³	-	DIN 53516
إجهاد الشد	1.40 MPa	203.05 psi	ASTM D412
قوة الشد	9.00 MPa	1305.34 psi	ASTM D412
استطالة الشد	900 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.