Europrene® SOL T 6205

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL T 6205 هو كوبوليمر كتلة شعاعي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والبوتادين، حيث يمثل الستايرين المرتبط 25% بالوزن ومحتوى الكتلة الثنائية 15%. يتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL T 6205 هو كوبوليمر كتلة ذو هيكل جزيئي شعاعي ومحتوى منخفض من الستايرين. توفر الدرجة سهولة المعالجة وخصائص ميكانيكية ومرونة ممتازة. التطبيقات الرئيسية تم تصميم Europrene® SOL T 6205 لتعديل البيتومين في تطبيقات رصف الطرق. تعمل سهولة المعالجة والتوافق الممتاز مع البيتومين على تحسين أداء المواد الرابطة بشكل كبير، خاصة في درجات حرارة الخدمة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك متشابك قابلية معالجة جيدة مرونة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تعديل الأسفلت	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.930 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	10 min/g	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	25.0 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.00 MPa	290.08 psi	ASTM D412
قوة الشد	4.00 MPa	580.15 psi	ASTM D412
استطالة الشد	440 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	7.70 Pa·s	-	ASTM D1084
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	15.0 %wt	-	-
مدة الصلاحية	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.