Europrene® SOL T 6306

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL T 6306 هو كوبوليمر كتلة شعاعي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والبوتادين، حيث يبلغ الستايرين المرتبط 37٪ وزناً. تتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL T 6306 هو كوبوليمر كتلة مصمم لتعديل البيتومين في تطبيقات أغشية العزل المائي. تضفي الدرجة خصائص ميكانيكية ومرونة ممتازة على البيتومين المعدل. يضمن الهيكل الشعاعي والمحتوى العالي من كتلة الستايرين أداءً متميزًا في ظروف الخدمة، خاصة في نطاق درجات الحرارة العالية. التطبيقات الرئيسية تعديل البيتومين في أنظمة العزل المائي، والمركبات المصممة لنعال الأحذية والسلع التقنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك متشابك مرونة عالية مقاومة عالية للحرارة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تعديل الأسفلت الخلط أحذية أغشية	- - - -	- - - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets مسحوق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	% 37.0	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	90	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 1.60	psi 232.06	ASTM D412
قوة الشد	MPa 29.0	psi 4206.1	ASTM D412
استطالة الشد	% 1100	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	Pa·s 22.0	-	ASTM D1084
مدة الصلاحية		- month 18 month 8	- - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.