Europrene® SOL T 6320

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL T 6320 هو كوبوليمر كتلة خطي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والبوتادين، حيث يبلغ الستايرين المرتبط 31٪ وزناً ومحتوى الكتلة الثنائية 75٪. تتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL T 6320 هو كوبوليمر كتلة خطي، يتميز بقابلية تشتت ممتازة وسهولة معالجة فائقة. التطبيقات الرئيسية تم تصميمه لتعديل البيتومين، حيث تكون هناك حاجة إلى توافق عالٍ وسهولة تشتت، ويوفر Europrene® SOL T 6320 لزوجة منخفضة جدًا للمواد الرابطة البيتومينية. يضمن المحتوى العالي من الكتلة الثنائية أيضًا أداءً ممتازًا في تطبيقات المواد اللاصقة، بما في ذلك أغشية اللصق الذاتي البيتومينية. يتميز SOL T 6320 بقابلية معالجة ممتازة، ويمكن استخدامه في تعديل البوليمر وإعادة تدوير البلاستيك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	التصاق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	لزوجة منخفضة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة تعديل الأسفلت أغشية Plastics Modification	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.940 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	31.0 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	64	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.00 MPa	435.11 psi	ASTM D412
قوة الشد	6.00 MPa	870.23 psi	ASTM D412
استطالة الشد	1200 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	600 mPa·s	600.0 cP	ASTM D1084
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	75.0 %wt	-	-
مدة الصلاحية	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.