Europrene® SOL T 6414

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL T 6414 هو كوبوليمر كتلة شعاعي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والبوتادين، حيث يبلغ الستايرين المرتبط 40٪ وزناً ومحتوى الكتلة الثنائية 22٪. تتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL T 6414 هو كوبوليمر كتلة شعاعي، يتميز بقابلية تشتت ممتازة وقابلية معالجة ومقاومة حرارية أكسدة، جنبًا إلى جنب مع قوة عالية واستطالة وصلابة. التطبيقات الرئيسية تم تصميم Europrene® SOL T 6414 لتطبيقات المواد اللاصقة الذائبة الساخنة: تُظهر الدرجة توافقًا عاليًا مع المواد المُلصقة وتضفي لزوجة ذوبان منخفضة وتوازنًا ممتازًا بين الخصائص اللاصقة والمتماسكة للمنتجات الذائبة الساخنة. تستخدم الدرجة أيضًا في مركبات الأحذية، خاصةً عندما تكون هناك حاجة إلى تشطيب سطح أملس ولامع. يتميز SOL T 6414 بقابلية معالجة ممتازة، ويستخدم على نطاق واسع في تعديل البوليمرات وفي إعادة تدوير البلاستيك.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	استطالة عالية	-	-
	صلابة عالية	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	قوة عالية مقاوم للأكسدة	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة الخلط أحذية Plastics Modification	- - - -	- - - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	11 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	40.0 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	88	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.90 MPa	565.65 psi	ASTM D412
قوة الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	ASTM D412
استطالة الشد	850 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	400 mPa·s	400.0 cP	ASTM D1084

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	22.0 %wt	-	-
مدة الصلاحية	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.