Europrene® SOL T 6434

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL TE 6434 هو كوبوليمر كتلة شعاعي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والبوتادين، حيث يبلغ محتوى الستايرين المرتبط 40٪ وزناً ومحتوى الكتلة الثنائية 45٪. تتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ وخالي من TNPP أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL TE 6434 هو كوبوليمر كتلة عالي الستايرين ذو هيكل شعاعي مصمم لتطبيقات المواد اللاصقة الذائبة الساخنة حيث يلزم تحقيق توازن مثالي بين الخصائص اللاصقة والمتماسكة، جنبًا إلى جنب مع لزوجة الذوبان المنخفضة التطبيقات الرئيسية تم تصميم البوليمر لتطبيقات المواد اللاصقة الذائبة الساخنة عالية المتطلبات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك متشابك لزوجة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.950 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	15 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	40.0 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.10 MPa	449.62 psi	ASTM D412
قوة الشد	20.0 MPa	2900.76 psi	ASTM D412
استطالة الشد	1000 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	350 mPa·s	350.0 cP	ASTM D1084
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	45.0 %wt	-	-
مدة الصلاحية	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.