Europrene® SOL TH 2311

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL TH 2311 هو كوبوليمر كتلة خطي تم الحصول عليه عن طريق الهدرجة الانتقائية لكوبوليمرات كتلة ستايرين-بوتادين-ستايرين. يعتمد البوليمر على الستايرين والإيثيلين/بيوتيلين، حيث يبلغ محتوى الستايرين المرتبط 30% وزناً. يتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ وخالي من TNPP أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL TH 2311 هو كوبوليمر ثلاثي الكتلة خطي ذو وزن جزيئي منخفض. يوفر Europrene® SOL TH 2311 ثباتًا حراريًا ولونيًا ممتازين، جنبًا إلى جنب مع خصائص لاصقة جيدة جدًا حتى مع الإضافة العالية للراتنجات والملدنات. التطبيقات الرئيسية تم تصميم Europrene® SOL TH 2311 للمواد اللاصقة المنصهرة الساخنة عالية الأداء وتعديل البوليمر. قابل للتشتت بسهولة، يستخدم SOL TH 2311 أيضًا في تعديل البيتومين لتطبيقات التسقيف والمركبات التقنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	التصاق جيد	-	-
	ثبات لون جيد	-	-
	ثبات حراري جيد	-	-
	وزن جزيئي منخفض	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة تعديل الأسفلت Plastics Modification	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.0 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	30.0 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	5.00 MPa	725.19 psi	ASTM D412
قوة الشد	28.0 MPa	4061.06 psi	ASTM D412
استطالة الشد	550 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	500 mPa·s	500.0 cP	ASTM D1084
مدة الصلاحية	24 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.