Europrene® SOL TH 2312

المصنع	.Versalis S.p.A	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL TH 2312 هو بوليمر كتلة خطي يتم الحصول عليه عن طريق الهدرجة الانتقائية لبوليمرات كتلة ستايرين-بوتادين-ستايرين. يعتمد البوليمر على الستايرين والإيثيلين/البيوتيلين، حيث يبلغ محتوى الستايرين المرتبط 30% بالوزن. يتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ وخالي من TNPP أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL TH 2312 هو بوليمر ثلاثي الكتلة خطي ذو وزن جزيئي متوسط. يتميز بقابلية معالجة ممتازة وخصائص ميكانيكية ومقاومة للشيخوخة. التطبيقات الرئيسية Europrene® SOL TH 2312 مصمم للمواد اللاصقة الذائبة الساخنة وتعديل البوليمر. يستخدم هذا النوع أيضًا على نطاق واسع في المركبات التقنية حيث تكون النعومة والوضوح مطلوبين. نظرًا لسهولة تشتيته، يمكن أيضًا استخدام SOL TH 2312 في تعديل البيتومين لتطبيقات التسقيف.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	قابل للتشتت	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	شفافية عالية	-	-
	وزن جزيئي متوسط	-	-
	ناعم	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	مواد لاصقة تعديل الأسفلت Plastics Modification	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	% 30.0	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 5.00	psi 725.19	ASTM D412
قوة الشد	MPa 30.0	psi 4351.14	ASTM D412
استطالة الشد	% 600	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	Pa·s 1.60	-	ASTM D1084
مدة الصلاحية	month 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.