Europrene® SOL TH 2315

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SEBS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL TH 2315 هو بوليمر كتلة خطي يتم الحصول عليه عن طريق الهدرجة الانتقائية لبوليمرات كتلة ستايرين-بوتادين-ستايرين. يعتمد البوليمر على الستايرين والإيثيلين/البيوتيلين، حيث يبلغ محتوى الستايرين المرتبط 32% بالوزن. يتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ وخالي من TNPP أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL TH 2315 هو بوليمر ثلاثي الكتلة خطي ذو وزن جزيئي مرتفع، مصمم خصيصًا ليتم تركيبه بمحتويات عالية من زيوت المعالجة والحشو المعدني. يتميز هذا النوع بخصائص ميكانيكية ممتازة ومقاومة للشيخوخة. التطبيقات الرئيسية Europrene® SOL TH 2315 مصمم لتطبيقات المركبات التقنية. تُظهر المركبات عالية الأداء القائمة على Europrene® SOL TH 2315 خصائص مرنة وشد ممتازة، في نطاق واسع من السيولة والصلابة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة بوليمر مشترك متشابك مرونة عالية وزن جزيئي عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	الخلط	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	الخلط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	% 32.0	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 3.50	psi 507.63	ASTM D412
قوة الشد	MPa 25.0	psi 3625.95	ASTM D412
استطالة الشد	% 600	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مدة الصلاحية	month 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.