Europrene® SOL T 190

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SIS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL T 190 هو كوبوليمر كتلة خطي تم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والأيزوبرين، حيث يبلغ محتوى الستايرين المرتبط 16٪ وزناً ومحتوى الكتلة الثنائية 25٪. تتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ وخالي من TNPP أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL T 190 هو درجة سهلة المعالجة للأغراض العامة، تتميز بتوازن مثالي بين الخصائص اللاصقة والمتماسكة. التطبيقات الرئيسية تم تصميم البوليمر لتطبيقات المواد اللاصقة الحساسة للضغط الذائبة الساخنة. يستخدم Europrene® SOL T 190 أيضًا في تعديل البيتومين عند الحاجة إلى خصائص لاصقة محسنة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	غرض عام	-	-
	التصاق جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تعديل الأسفلت	-	-
	غرض عام	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	16.0 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	30	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	1.00 MPa	145.04 psi	ASTM D412
قوة الشد	12.0 MPa	1740.46 psi	ASTM D412
استطالة الشد	1200 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	1.00 Pa·s	-	ASTM D1084
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	25.0 %wt	-	-
مدة الصلاحية	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.