Europrene® SOL T 9133

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	SIS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Europrene® SOL T 9133 هو بوليمر كتلة خطي يتم الحصول عليه عن طريق البلمرة الأنيونية. يعتمد البوليمر على الستايرين والأيزوبرين، حيث يبلغ محتوى الستايرين المرتبط 16% بالوزن ومحتوى الكتلة الثنائية 55%. يتم إضافة نظام مضاد للأكسدة غير ملطخ وخالي من TNPP أثناء عملية الإنتاج. الميزات الرئيسية Europrene® SOL T 9133 هو بوليمر كتلة ذو هيكل جزيئي خطي ومحتوى كتلة ثنائية عالي جدًا، مصمم لتطبيقات المواد اللاصقة الحساسة للضغط الذائبة الساخنة حيث تكون هناك حاجة إلى أداء التصاق ممتاز، جنبًا إلى جنب مع النعومة واللزوجة المنخفضة. التطبيقات الرئيسية المواد اللاصقة الحساسة للضغط الذائبة الساخنة للملصقات أو الأشرطة عالية اللصق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك متشابك	-	-
	تركيب بوليمر خطي	-	-
	نقل طعم منخفض	-	-
	لزوجة منخفضة	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	شريط لاصق	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.920 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	14 g/10 min	-	ASTM D1238
الستايرين المرتبط	16.0 %	-	Internal Method
صلابة الديورومتر	20	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	0.500 MPa	72.52 psi	ASTM D412
قوة الشد	4.00 MPa	580.15 psi	ASTM D412
استطالة الشد	1300 %	-	ASTM D412

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	600 mPa·s	600.0 cP	ASTM D1084
محتوى الكتلة الثنائية (Diblock)	55.0 %wt	-	-
مدة الصلاحية	18 month	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.