Clearflex® CH G0

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	VLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clearflex CH G0 عبارة عن بولي إيثيلين منخفض الكثافة خطي، مع مضادات الأكسدة، يتميز بكثافة منخفضة جدًا (VLDPE). يتميز الراتينج بتوافق ممتاز مع الأوليفينات المتعددة والحشوات. التطبيق الرئيسي يوصى باستخدام Clearflex CH G0 للتطبيقات التي تتطلب لمسة ناعمة ومرونة، لتحسين مقاومة الصدمات عند استخدامه كمادة مضافة في مزيج مع الأوليفينات المتعددة الأخرى المصممة بتركيبة مع أو بدون حشوات معدنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
	تطبيقات اللمسة الناعمة	-	-
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.887 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.5 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	13.0 MPa	1885.49 psi	ISO 527-3
استطالة الشد	%	-	ISO 527-3

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	38.0 C°	100.4 F°	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	110 C°	230.0 F°	Internal Method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	190-230 C°	374.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.