Clearflex® H&T CHH G0

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	VLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clearflex CHH G0 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي، مع مضادات الأكسدة، يتميز بكثافة منخفضة جدًا (VLDPE). يتمتع الراتينج بتوافق ممتاز مع البولي أوليفينات والمواد المالئة. التطبيق الرئيسي يوصى باستخدام Clearflex CHH G0 للتطبيقات التي تتطلب ملمسًا ناعمًا ومرونة، لتحسين مقاومة الصدمات عند استخدامه كمادة مضافة في مزيج مع بولي أوليفينات أخرى مُصاغة مع أو بدون مواد مالئة معدنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
	ناعم	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
	تطبيقات اللمسة الناعمة	-	-
		-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد		
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.887 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.5 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ISO 527-3
استطالة الشد	%	-	ISO 527-3

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	45.0 C°	113.0 F°	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	102 C°	215.6 F°	Internal Method

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	190-230 C°	374.0 - 446.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.