Clearflex® MQ B0

المصنع	Versalis S.p.A.	**الفئة**	VLDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Clearflex MQ B0 هو بولي إيثيلين خطي مع مضادات الأكسدة، يتميز بكثافة منخفضة جدًا (VLDPE). يُظهر الراتينج توازنًا ممتازًا بين المرونة ومقاومة الصدمات. التطبيق الرئيسي Clearflex MQ B0 مناسب للقولبة بالحقن. تتميز المصنوعات المصنوعة من Clearflex MQ B0 بمرونة عالية. يوصى باستخدام Clearflex MQ B0 للأختام والحشيات، للمزج مع البولي أوليفينات لتعديل وتحسين مقاومة الصدمات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مضاد للأكسدة	-	-
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	كثافة منخفضة	-	-
الاستخدامات	خلط	-	-
	حشيات	-	-
	أختام	-	-
		-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد		
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.911 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	13 g/10 min	-	ISO 1133
صلابة شور	40	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	8.00 MPa 15.0 MPa	- 1160.3 psi 2175.57 psi	ISO 527-2 - -
انفعال الشد	700 %	-	ISO 527-2
معامل الانحناء	115 MPa	16679.37 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	74.0 C°	165.2 F°	ISO 306/A
درجة حرارة الانصهار	116 C°	240.8 F°	Internal Method

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة الحرارة الخلفية	160-200 °C	320.0 - 392.0 °F	-
درجة الحرارة الوسطى	160-200 °C	320.0 - 392.0 °F	-
درجة الحرارة الأمامية	160-200 °C	320.0 - 392.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.