Ethavin™ 75FRENC

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Ethavin™ 75FRENC عبارة عن مادة لدنة حرارية من أوليفين بولي أوليفين ((TPO (POE). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. السمات المهمة لـ Ethavin™ 75FRENC هي: مقاومة كيميائية مثبطة للهب مرونة جيدة مقاومة للتآكل تشمل التطبيقات النموذجية: أسلاك وكابلات السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مثبط للهب مقاومة البنزين مقاومة جيدة للتآكل مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للزيت	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تحت غطاء محرك السيارة تغليف الكابل	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240
	87	-	-
	89	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد		-	ASTM D638
	MPa 9.90	psi 1435.88	-
	MPa 11.0	psi 1595.42	-
استطالة الشد		-	ASTM D638
	% 430	-	-
	% 410	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال		-	-
	sec 4.1	-	-
	sec 4.8	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الإزهار (Bloom)		-	-
	لا شيء	-	-
	لا شيء	-	-
مرونة درجات الحرارة المنخفضة		-	-
	نجاح	-	-
	نجاح	-	-
مقاومة الأوزون		-	-
	نجاح	-	-
	نجاح	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.