# Thermovin™ 110E

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Vi-Chem Corporation | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | 5.5% ألياف زجاجية | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Thermovin™ 110E هي مادة بولي فينيل كلوريد صلبة مملوءة بنسبة 5.5٪ من الألياف الزجاجية. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. السمة الأساسية لـ Thermovin™ 110E: صلبة.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الحشو / التعزيز** | ألياف زجاجية، 5.5% حشو بالوزن | - | - |
| **الميزات** | شبه صلب | - | - |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.32 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **الرطوبة** | لا يوجد لزوجة غير مرغوب فيها | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 68 | - | ASTM D2240 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مقاومة الفطريات** | لا يوجد نمو | - | - |
| **الانحناء بالمغزل** | لا توجد تشققات | - | GM 9503P |
| **بقعة وردية** | لا يوجد تلطيخ | - | - |
| **الفقد المتطاير** | % 0.070 | - | ASTM D1203 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 25.4 | psi 3683.97 | ASTM D638 |


**Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.