Thermovin™ 180

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	5.0% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Thermovin™ 180 هي مادة بولي فينيل كلوريد صلبة مملوءة بنسبة 5.0٪ من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. التطبيق النموذجي لـ Thermovin™ 180: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 5.0% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 49.0	psi 7106.86	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2100	psi 304579.8	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 74.0	psi 10732.81	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	J/m 470	ft·lb/in 8.8	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	C° 87.0	F° 188.6	-
	C° 80.7	F° 177.26	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الفطريات	نجاح	-	GM 9328P
مقاومة رطوبة درجات الحرارة العالية	نجاح	-	GM 9329P
مرونة درجات الحرارة المنخفضة (-30°C)	لا توجد تشققات	-	GM 9503P
مقاومة الفطريات المختلطة	نجاح	-	GM 9303P
الفقد المتطاير	% 0.21	-	ASTM D1203
مقاومة الطقس		-	SAE J1976
	1.75	-	-
	نجاح	-	-
قوس الزينون		-	-
	0.500	-	-
	نجاح	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.