Thermovin™ HHD220

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	0.60% معدن	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Thermovin™ HHD220 هي مادة بولي فينيل كلوريد صلبة مملوءة بنسبة 0.60٪ من المعادن. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق. التطبيق النموذجي لـ Thermovin™ HHD220: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	معدني، 0.60% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.09 g/cm³	-	ASTM D792
الرطوبة	نجاح	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	SE/B0.6	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في فلوريدا	Pass (Black) 0.730	-	SAE J1976
الفقد المتطاير	23.0Pass	-	ASTM D1203
مقاومة الطقس	Pass (Black) 2.55	-	SAE J1960

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	45.7 MPa	6628.24 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	1780 MPa	258167.64 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	71.0 MPa	10297.7 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	270 J/m	5.06 ft·lb/in	ASTM D256A

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	103 C°	217.4 F°	-
	107 C°	224.6 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.