Trivin™ 1015

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	7.5% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Trivin™ 1015 هي مادة صلبة من كلوريد البولي فينيل مملوءة بنسبة 7.5٪ من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للقولبة بالحقن. السمات الهامة لـ Trivin™ 1015 هي: مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة للحرارة انكماش منخفض تشمل التطبيقات النموذجية: تطبيقات البناء قطع غيار هندسية / صناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 7.5% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للعوامل الجوية مقاومة عالية للحرارة انكماش منخفض	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات البناء أجزاء ذات جدران رقيقة	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.35 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	75-85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	30.0 MPa	4351.14 psi	ASTM D638
معامل الانحناء	2000 MPa	290076.0 psi	ASTM D790
صدمة غاردنر	9.00 J	-	ASTM D5420

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	ASTM D648
	60.0 C°	140.0 F°	-
	55.0 C°	131.0 F°	-
درجة حرارة تليين فيكات	60.0 C°	140.0 F°	ASTM D1525

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضباب (Fogging)		-	-
	95 %	-	-
	95 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.