Vi-Chem PVC V143-60I

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC V143-60I هو مادة من كلوريد البولي فينيل. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.24 g/cm³	-	ASTM D792A, ISO 1183/A
صلابة الديورومتر	57	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 8.50 MPa 8.50	- psi 1232.82 psi 1232.82	- ISO 527-2/5 ASTM D638
استطالة الشد	% 400	-	ASTM D638, ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 26.9 kN/m 27	- - -	- ASTM D624 ISO 34-1

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-1.3 %	-	ASTM D573, ISO 188
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	5.4 %	-	ASTM D573, ISO 188
التغير في الكتلة في الهواء	1.0 % 1.0 %	- -	ASTM D573 ISO 188

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	لا توجد تشققات	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التجوية في فلوريدا	1.98	-	SAE J1976
الاتساخ	نجاح	-	-
قوس الزينون	0.650	-	SAE J1885

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل الاحتراق	85 mm/min	-	ISO 3795

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.