Vi-Chem PVC V143-70I

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC V143-70I هو مادة من كلوريد البولي فينيل. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.
التطبيق النموذجي لـ Vi-Chem PVC V143-70I: السيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.28 g/cm³	-	ASTM D792A, ISO 1183/A
صلابة الديورومتر	63	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 9.90 MPa 9.90	- psi 1435.88 psi 1435.88	- ISO 527-2/500 ASTM D638
استطالة الشد	% 400	-	ASTM D638, ISO 527-2
قوة التمزق	kN/m 30.0 kN/m 30	- - -	- ASTM D624 ISO 34-1

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 2.0	-	ISO 188
التغير في انفعال الشد عند الكسر في الهواء	% 8.0-	-	ISO 188
التغير في الكتلة في الهواء	% 1.2	-	ISO 188

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	لا توجد تشققات	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	إطفاء ذاتي	-	ISO 3795
الضباب (Fogging)	% 80	-	SAE J1756

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تلطيخ هجرة التلامس	نجاح	-	-
الرائحة	تقييم 2	-	-
تلطيخ الطلاء	نجاح	-	-
قوس الزينون	0.390	-	SAE J1885

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.