Vi-Chem PVC V143-80E

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC V143-80E هي مادة مرنة من كلوريد البولي فينيل. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية للبثق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.33 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	76	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 11.7	psi 1696.94	ASTM D638
استطالة الشد	% 500	-	ASTM D638
قوة التمزق	kN/m 51.0	-	ASTM D624

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	% 6.0-	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	% 8.0-	-	ASTM D573
التغير في الكتلة في الهواء	%	-	ASTM D573

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	نجاح	-	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	SE	-	ISO 3795
الضباب (Fogging)	92.0	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثبات اللون	4.00-5.00	-	Multiple Standards
التجوية في فلوريدا	4.00-5.00	-	-
تصنيف الرائحة		-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
الاتساخ	نجاح	-	-
مقاومة البقع		-	-
	لا يوجد تلطيخ	-	-
	نجاح	-	-
مقياس التجوية بالزينون	4.00	-	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.