Vi-Chem PVC V221-87E

المصنع	Vi-Chem Corporation	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	18% حشوة	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Vi-Chem PVC V221-87E هي مادة من كلوريد البولي فينيل مملوءة بنسبة 18% من الحشو. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو، 18% حشو بالوزن	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.39 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	19.8 MPa	2871.75 psi	ASTM D638
استطالة الشد	340 %	-	ASTM D638
قوة التمزق	63.0 kN/m	-	ASTM D624

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-15 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	-25 %	-	ASTM D573
التغير في الكتلة في الهواء	1.9 %	-	ASTM D573

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المرونة الباردة	نجاح	-	FLTM BN 102-01

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
القابلية للاشتعال	SE	-	ISO 3795
الضباب (Fogging)	فشل (قطرات)	-	SAE J1756

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثبات اللون	تقييم 5	-	ASTM D573
تلطيخ هجرة التلامس	نجاح	-	-
تصنيف الرائحة	2.00	-	-

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
تلطيخ الطلاء	لا يوجد تلطيخ	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.